Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

VÍCEPOVRCHOVÁ ZÁKLADNÍ BARVA

400 ml, 12,2 Oz, 346 g.

OBECNÝ POPIS

Bílá základní barva, která působí jako adhezní můstek při natírání nenasákavých povrchů. Vysoká protikorozní ochrana a dobrá přilnavost na mnoha podkladech z ní činí nejuniverzálnější základní barvu na trhu.

VLASTNOSTI

- Snadná aplikace.
- Velmi dobrá přilnavost.
- Tepelná odolnost: 100 °C.
- Bílá.
- Do interiéru i exteriéru.
- Lze použít jako bílý finální produkt.
- Výborný základ na všechny povrchy: železo, zinek, měď, pozinkované povrchy, polyester, metakrylát, melamin, polyuretan, keramiku, dlaždice a sklo apod.
- Nedoporučuje se pro aplikaci na eloxovaný hliník.

POUŽITÍ

Vhodná jako základní vrstva všude tam, kde je požadována zvýšená přilnavost nebo ochrana proti korozi.

- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Kovové konstrukce
- Domácí kutilství
- Údržba

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím flakon důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Naneste na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Na rezavých kovových površích odstraňte korozi drátěným kartáčem.
- Pro nejlepší výsledek nanášejte v tenkých vrstvách, tři tenké vrstvy jsou vždy lepší než jedna silná; po deseti minutách lze přetřít vlastní základní barvou.
- Nepoužívejte na zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Bezpečnostní listy jsou k dispozici.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ pojiva:	Kombinace syntetických pryskyřic v alifatických a aromatických rozpouštědlech
Barva:	Bílá
Lesk (60º):	Matný vzhled, lesk < 15 %
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Úplně suché (ASTM D-1640 ISO 1517):	36 h
Teoretická vydatnost (souvislý nátěr):	2,5 m² / flakon 400 ml
Rozpouštědla:	Estery
Přetírání:	po 30' a do 2 h
Trvanlivost:	5 let (při správném skladování)
Opětovný nátěr:	Vlastní základní barvou: po 10 minutách. Jinými krycími barvami: po 30 minutách až do 2 hodin, jinak počkejte 36 hodin nebo déle. Po 3 dnech od nanesení základní barvy se doporučuje povrch lehce přebrousit, aby se usnadnila přilnavost následné vrstvy.
Tepelná odolnost barvy:	100 °C
Podmínky aplikace:	Teplota okolí 8 °C Teplota povrchu 5-35 °C Vlhkost max. 85 % R.H.

151025

OBRÁZEK



ETIKETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Blanco / *White*
EX014PR0004

TRYSKA



Transversal Cap
Biselado - Chiseled

BALENÍ

Objem: 400 ml.

Tepelná odolnost balení: <50 °C

Hnací plyn: LPG C3-C4

Karton (6 ks)
205 X 140 X 200 mm



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná podle norem kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 - ISO 14001

Vyrobeno v Evropě.