Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

KOVOVÝ EPOXIDOVÝ ZÁKLAD

400 ml, 11 Oz, 312 g.

OBECNÝ POPIS

Protikorozní základní barva DTM (Direct To Metal) na epoxidové bázi s vysokou přilnavostí k železu, oceli, hliníku a galvanicky pozinkované oceli. Zajišťuje potřebnou přilnavost vrchní barevné vrstvy, ať už vodou ředitelné, nebo rozpouštědlové. Má dobré izolační vlastnosti proti vlhkosti.

VLASTNOSTI

- Rychleschnoucí.
- Snadná aplikace a přetírání.
- Výborná přilnavost.
- Lze přetírat většinou nátěrových systémů.

POUŽITÍ

Protikorozní základní barva pro všechny druhy kovových povrchů, určená pro různá odvětví, například průmysl nebo automobilový průmysl:

- Garážová vrata nebo rolety.
- Měděné potrubí.
- Hliníkové profily.
- Spot Repair (bodová oprava).
- Opravy karoserie automobilů.

Lze použít jako základ také na polyamid 6, uhlíkové vlákno, epoxid, polyester, akrylát, PVC, PC a plast ABS. Produkt vykazuje dobré vlastnosti na površích natřených barvami polyesterového typu (hliníkové profily) nebo 2K epoxidem po přebroušení.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím flakon důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Naneste na čistý, suchý povrch po odstranění koroze drátěným kartáčem nebo převodníkem rzi MTN PRO. Vzhledem k množství podkladů a podmínek aplikace doporučujeme produkt před aplikací vyzkoušet na povrchu.
- Nanášejte v tenkých, rovnoměrných vrstvách z 25 centimetrů. Pro lepší výsledek jsou vždy lepší tři tenké vrstvy než jedna silná, s dobou zasychání mezi vrstvami kratší než 30 minut. Jinými produkty lze přetřít po 2 hodinách. Kompatibilitu ověřte zkouškou.
- Nepoužívejte na zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Vyžádejte si bezpečnostní list.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ pojiva:	Epoxid
Barva:	Šedá
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Úplné zaschnutí (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Tloušťka suché vrstvy:	7-15 µm/vrstva
Přilnavost (ASTM D-3359):	5B*
Teoretická vydatnost:	2,5 m² / flakon 500 ml
Ředidlo:	Směs rozpouštědel
Trvanlivost:	(při správném skladování) 5 let
Přetírání:	mezi vrstvami méně než 30'
Podmínky aplikace:	Teplota okolí min. 8 ºC Teplota povrchu 5-50 ºC Vlhkost max. 85 % R.H.

* Zkoušky přilnavosti byly provedeny na ocelových deskách.

060326

OBRÁZEK



ETIKETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Gris / *Grey*
EX014PR0005

TRYSKA



Tansversal Cap

BALENÍ

Jmenovitý objem: 400 ml.

Tepelná odolnost balení: <50 ºC

Hnací plyn: DME

Karton (6 ks)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors , S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 33 27 87 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná dle norem kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 - ISO 14001

Vyrobeno v Evropě.