Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

PŘEVODNÍK RZI

400 ml, 11,32 Oz, 321 g

OBECNÝ POPIS

Převodník rzi MTN PRO díky svým přísadám mění rez v základ a podporuje přilnavost mezi následujícími vrstvami. Díky čiré epoxidové pryskyřici, která nepoškozuje vzhled následně natírané plochy, neutralizuje, přeměňuje a zapouzdřuje rez na poškozených ocelových površích a vytváří vodotěsnou vrstvu, bez rzi a odolnější vůči korozivním činitelům. Umožňuje následné lakování, čímž prodlužuje své antikorozní vlastnosti a minimalizuje údržbu. Produkt lze přetírat většinou rozpouštědlových i vodou ředitelných barev při dodržení doby schnutí delší než 2 hodiny.

VLASTNOSTI

- Rychle schnoucí.
- Dobrá přilnavost na zrezivělé povrchy.
- Úspora času při údržbě povrchů.
- Odpadá broušení ve fázi předúpravy.
- Snadná aplikace a přetírání.
- Dobrá přilnavost ke kovům, jako je ocel, hliník a pozinkované kovy.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Nejvíce zrezivělá místa očistěte drátěným kartáčem.
- Rezavý prach odstraňte alkoholem MTN 70 %.
- Povrch určený k nanášení osušte.
- Před použitím flakon velmi důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Nanášejte ze vzdálenosti 15-20 cm v tenkých vrstvách. Doporučujeme 3-4 rovnoměrné vrstvy o tloušťce 35-45 mm s odstupem 10 minut mezi vrstvami. Výsledný povrch zapouzdřené rzi bude mít „mokrý" vzhled, stejně jako okolní barva.
- Doba zasychání mezi vrstvami (odvětrání) 15-20 minut.
- Doba přetírání. Po 2 hodinách, v závislosti na tloušťce vrstvy, vlhkosti a teplotě schnutí. Naneste barevnou barvu a řiďte se postupy a časy uvedenými výrobcem barvy. Vyzkoušejte na malé ploše, zda jsou produkty vzájemně kompatibilní.
- Po použití flakon obraťte dnem vzhůru a vyčistěte ventil; pokud se tryska ucpe, vyměňte ji za novou.
- Nepoužívejte na zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Vyžádejte si bezpečnostní list.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ pojiva:	Epoxid
Barva:	Průhledná žlutá
Lesk:	Lesklý
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	45'-1 hodina
VOC:	713,5 g/l
Tloušťka suché vrstvy:	10-15 mm / nános
Doporučená tloušťka vrstvy:	35-45 mm
Teplotní odolnost:	90 ºC
Teoretická vydatnost:	0,6 m² - 0,8 m² (45-35 mm)
Doba přetírání:	2 hodiny
Životnost produktu:	6 let
Podmínky aplikace:	Teplota místnosti 8 ºC Teplota povrchu 5 ºC Max. vlhkost 85 % RHP Max. teplota místnosti 35 ºC * Časy se mohou lišit v závislosti na tloušťce vrstvy.

~~151025~~

POUŽITÍ

Neutralizační základ na rezavé skvrny na oceli a hydroizolace tohoto povrchu. Vytváří dlouhodobou antikorozní ochranu povrchu. Ideální pro průmyslové použití i pro kutily. Produkt lze přetírat rozpouštědlovými i vodou ředitelnými systémy při dodržení dob přetírání uvedených v tomto technickém listu.

OBRÁZEK



ŠTÍTEK

COD. BARRAS/BAR CODE

Transformador de óxido / *Rust Converter*
EX014PR0018

TRYSKA



Transversal Varnish Cap
Chiseled Line - Trazo Biselado

BALENÍ

Jmenovitý objem: 400 ml
Tepelná odolnost obalu: < 50 ºC
Hnací plyn: DME
Krabice (6 ks) 205 X 140 X 200 mm



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná podle norem kvality a ochrany životního prostředí.
ISO 9001 - ISO 14001
Vyrobeno v Evropě.