Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

BARVA S EFEKTEM MATNÉHO SKLA

400 ml, 10,93 Oz, 310 g.

OBECNÝ POPIS

Průsvitný matný lak pro vytvoření efektu matného/mléčného skla, na bázi rychleschnoucích termoplastických akrylových pryskyřic.

VLASTNOSTI

- Velmi rychleschnoucí.
- Dobrá přilnavost.
- Průsvitný.
- Snadno se nanáší a přetírá.
- Odolný vůči vodě.

POUŽITÍ

Výrobek doporučujeme nanášet na sklo oken, dveří, příček nebo na jakýkoli průhledný povrch, na kterém chcete dosáhnout efektu matného skla. Lze jej použít jako dekorativní efekt na zrcadlech nebo oknech pro vytvoření efektu rytiny. Ideální pro zajištění soukromí v koupelnách, ordinacích, převlékárnách apod. Po nanesení lze výsledek při každodenním používání čistit vodou, aniž by ztratil své vlastnosti.

- Sklo.
- Některé průhledné plasty

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím flakonu důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Nanášejte na čisté a suché povrchy. Povrch očistěte mýdlovou vodou a nechte zaschnout. Na plastech proveďte předchozí zkoušku, abyste zjistili chování výrobku na natírané ploše.
- Pro dosažení efektu matného skla doporučujeme nanést dvě vrstvy. Pro dobrý výsledek je vždy lepší nanést dvě tenké vrstvy než jednu silnou. Efekt matného skla se objeví, jakmile výrobek začne zasychat. Lze přetírat po 10 minutách stejným výrobkem nebo když má povrch matný vzhled.
- Nenanášejte na povrchy v přímém a dlouhodobém kontaktu s vodou, například na vnitřní stranu sprchového koutu.
- Výrobek lze jemně otřít hadříkem namočeným ve vodě. Omezená odolnost proti oděru.
- Po použití otočte flakon dnem vzhůru a pročistěte ventil. Pokud se tryska ucpe, vyměňte ji za novou.
- Nepoužívejte na elektronická zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Vyžádejte si bezpečnostní list.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ pojiva:	Termoplastický akryl
Barva:	Průsvitná
Lesk (60º):	<5 matný
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Úplné zaschnutí (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Tloušťka suché vrstvy (ASTM D-823 ISO 2808):	<15 µ/vrstvu
Teoretická vydatnost:	2 m² / flakon 400 ml
Ředidlo:	Butylacetát
Trvanlivost:	<5 let (při správném skladování)
Přetírání:	Po 10'
Tepelná odolnost barvy:	150 ºC
Podmínky aplikace:	Min. teplota okolí: 8 ºC Teplota povrchu 5-45 ºC Max. relativní vlhkost 85% * Časy se mohou lišit v závislosti na tloušťce vrstvy.
	270126

OBRÁZEK



ETIKETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Vidrio Esmerilado / *Frosted Glass Effect*
EX014PR0410

TRYSKA



Pocket Cap
Fino - Fine

BALENÍ

Jmenovitý objem: 400 ml.
Tepelná odolnost obalu: <50 ºC
Hnací plyn: DME

Karton (6 ks)
205 X 140 X 200 mm



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná podle norem kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 - ISO 14001

Vyrobeno v Evropě.