Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

ZÁKLAD NA PLASTY. Připravuje a opatřuje základním nátěrem povrchy určené k natírání.
400 ml, 10,84 Oz, 298,8 g.

OBECNÝ POPIS

Šedá akrylová základní barva, která povrchům z expandovaného polystyrenu poskytuje ochranu umožňující následné natírání rozpouštědlovými barvami.

VLASTNOSTI

- Velmi rychleschnoucí.
- Dobrá pružnost.
- Snadná aplikace a přetírání na akrylátech, syntetických a nitro barvách.
- Výborná přilnavost na polypropylenu (modifikovaný EPDM). Na jiných plastech se doporučuje před použitím provést zkoušku.

POUŽITÍ

Určeno jako kotvicí vrstva v systémech sprejových barev. Díky přilnavosti na různých površích je ideální jako kotvicí vrstva pro:

- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Domácí kutilství
- Rukodělné práce

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím flakon důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Naneste na čisté a suché povrchy. Ověřte chování produktu na daném plastovém povrchu.
- Pro lepší výsledek nanášejte v tenkých vrstvách, lepší jsou tři tenké vrstvy než jedna silná. Po deseti minutách lze přetřít toutéž barvou.
- Po použití flakon podržte dnem vzhůru a pročistěte ventil. Pokud se tryska ucpe, vyměňte ji za novou.
- Nepoužívejte na elektrická zařízení připojená k elektrické síti a používejte v dobře větraných prostorech.
- Vyžádejte si bezpečnostní list (MSDS).

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Typ pojiva:	Roztok aditiv
Barva:	Bezbarvá
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Úplně suché (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Tloušťka suché vrstvy (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/vrstva
Přilnavost (ASTM D-3359 ISO 2409):	4B
Teoretická vydatnost (souvislý nátěr):	2 m²
Ředidlo:	Aromáty
Trvanlivost:	(při správném skladování) 5 let
Přetírání:	po 10 minutách
Tepelná odolnost barvy:	100 ºC
Podmínky aplikace:	Min. teplota 8 ºC Teplota povrchu 5 ºC Vlhkost max. 85 % R.H.

* Zkoušky přilnavosti byly provedeny na PP (modifikovaný EPDM). 140621

OBRÁZEK



ETIKETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Imprimación Plásticos / *Plastic Primer*
EX014PR0914

TRYSKA



Transversal Cap
Fino - Thin

BALENÍ

Jmenovitý objem: 400 ml.
Tepelná odolnost obalu: <50 ºC
Hnací plyn: DME

Karton (6 ks)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná podle norem kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 - ISO 14001

Vyrobeno v Evropě.