Informace o produktu | TECHNICKÝ LIST

STONE SHIELD – OCHRANNÝ NÁTĚR PROTI ODLETUJÍCÍMU KAMENÍ

500 ml, 18,34 Oz, 520 g.

OBECNÝ POPIS

Stone Shield je nátěr navržený k účinné ochraně různých částí vozidla před štěrkem, který je během jízdy vymrštěován. Jeho tloušťka výrazně tlumí zvuky a vibrace motoru a lze jej aplikovat také jako ochranu spodních částí karoserie a/ nebo podběhů kol. Je navržen tak, aby reprodukoval původní povrchovou úpravu výrobce, s vynikající přilnavostí, pružností a vysokou odolností vůči chladu a korozi. Po zaschnutí jej lze přetírat základní barvou karoserie.

VLASTNOSTI

- Ultrarychle schnoucí.
- Vynikající pružnost.
- Snadná aplikace a přetírání.
- Ochrana proti korozi.
- Vysoká tloušťka vrstvy.

POUŽITÍ

Slouží jako antikorozní ochranný nátěr pro osobní vozidla, nákladní automobily a autobusy.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím flakonu důkladně protřepejte, cca 1 minutu po zaslechnutí zvuku míchací kuličky.
- Před použitím flakonu důkladně protřepejte, cca 2-3 minuty po zaslechnutí zvuku míchací kuličky. Doporučuje se jej důkladně protřepávat i během nanášení produktu.
- Nanášejte na čistý, suchý povrch bez rzi. Plochu přebruste, očistěte nasucho a odmastěte. Na již natřené povrchy přebruste a na nenatřené plochy naneste základ.
- Nanášejte ve dvou nebo třech křížových vrstvách. Požadované struktury se dosáhne změnou vzdálenosti nanášení. Nenanášejte na motory, ozubená kola, olejové vany, výfukové trubky, brzdové systémy, tlumiče nárazů ani jiné pohyblivé části.
- Produkt lze přetírat po 1-3 h v závislosti na podmínkách schnutí.
- Po použití flakon obraťte dnem vzhůru a několik sekund stiskněte trysku, dokud nevychází pouze plyn, aby nedošlo k ucpání. Pokud se tryska ucpe, vyměňte ji za novou.
- Nestříkejte na zařízení připojená k elektrické síti a používejte pouze v dobře větraných prostorech.
- Nevdechujte páry ze sprejového flakonu.
- Vyžádejte si bezpečnostní list.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Pojivo:	Modifikovaný alkyd.
Barva:	Černá
Lesk 60º:	<30 %
Zaschne na dotek (ASTM D-1640 ISO 1517):	5'
Úplné zaschnutí (ASTM D-1640 ISO 1517):	1-3 h
Tloušťka suché vrstvy:	30-35 µ/vrstva
Teoretická vydatnost (plynulé nanášení):	2 m²
Trvanlivost (při správném skladování):	5 let
Přetírání:	15-30' mezi vrstvami – 1-3 h základní barvou (basecoat)
Podmínky aplikace:	Teplota okolí min. 8 ºC Teplota povrchu 5-50 ºC Max. relativní vlhkost 85 %

* Zkoušky přilnavosti byly provedeny na oceli.
160525

OBRÁZEK



VÍČKO
Chrání ventil a trysku.

ETIKETA

COD. BARRAS/BAR CODE

TRYSKA



Dropper Cap
Lanza pintura
Lines from a distance



Poltergeist Cap
Medio - *Medium*

Negro / *Black*
EX015PR0002

BALENÍ

Jmenovitý objem: 500 ml.
Tepelná odolnost obalu: <50 ºC
Hnací plyn: DME
Krabice (6 ks) 255 X 140 X 200 mm.



Montana Colors , S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787- montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Společnost certifikovaná podle norem kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 - ISO 14001

Vyrobeno v Evropě.